

ブレイディ B-696 熱転写用つやありサテン白ポリエステルラベル

概要:

印字方式: 熱転写

材質: 白ポリエステル

仕上げ: サテン

粘着剤: 再剥離可能永久粘着アクリル系粘着剤

用途:

B696 はハードディスクドライブ用の熱転写印字用ラベルとして開発されました。ケミカルクリーンで、再剥離時にはきれいに剥がれます。また、高性能で高密度のバーコードや英数字の印字を求められるような銘板などにも最適です。

推奨リボン:

熱転写用ブレイディ R6200 シリーズ黒リボン

特徴:

B696 は、アクリル系永久感圧粘着剤が塗布されており、かつきれいに再剥離ができるラベルです。低アウトガス、低イオン、低可溶性シロキサンです。

規格:

同材質は、RoHS 規格に準拠しています。詳細は日本ブレイディ社ホームページ, www.brady.co.jp, を参照してください。

詳細:

特性	試験方法	平均値
厚み	ASTM D1000 -基材 -粘着材 -全体	0.0020 インチ (0.051 mm) 0.0005 インチ (0.0013 mm) 0.0025 インチ (0.064mm)
粘着強度 -ステンレススチール	ASTM D1000 20 分間放置 72 時間放置	9.8 oz/インチ (2.74 N/25mm) 15.1oz/インチ (4.20 N/25 mm)
-ポリカーボネイト	20 分間放置 72 時間放置	12.0 oz/インチ (3.34 N/25 mm) 22.6 oz/インチ (6.28 N/25 mm)
タック	ASTM D 2979 Polyken™Probe Tack 1 second dwell	240g

シアー粘着失敗温度(SAFT)	ASTM D4498-95 (25mm x 25mm、1kg 重量の試験範囲を用いて修正)	>200°C
抽出イオン	Seagate 20800012-001	陰イオン(µg/sqcm) フッ化物 ND 塩化物 <0.005 亜硝酸塩 ND 臭化物 ND 硝酸エステル <0.005 リン酸塩 ND 硫酸エステル 0.006 陽イオン(µg/sqcm) リチウム ND ナトリウム <0.005 アンモニウム ND カリウム ND マグネシウム ND カルシウム ND
Extractable シロキサン FT-IR	Seagate 20800014-001 Rev.D 粘着面 ライナー面	検出なし 検出なし
DHS GC-MS アウトガス	Seagate 20800020-001 Rev.E コンスタントフロー	(ng/sqcm) 100

ND=検出なし

保存期間:

当製品を未開封で 27°C、60%RH 以下の保存状態で 6 か月間です。ご使用前には実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。

S.I Units (測定単位)は全て U.S. Conventional Units から算出された数値です。

本 TDS は同日付けの英文 TDS を基にした和訳版です。よって、和文と英文で正誤が発生した場合、英文を正とします。

登録商標と規格等:

Alconox®は、Alconox 社の登録商標です。

Aquanox® は Kyzen Corporation の登録商標です。

Atron® は Zestron Corporation の登録商標です。

BIOACT®はPetroferm, Incの登録商標です。

Clorox®はThe Clorox Companyの登録商標です。

EC-7R™は、Petroferm Incの登録商標です

Formula 409® はThe Clorox Companyの登録商標です。

Ionox® は Kyzen Corporation の登録商標です。

Northwoods™ は Surperior Chemical Corporation の登録商標です。

Micronox® は Kyzen Corporation の登録商標です。

Polyken™ は、Testing Machines, Inc の登録商標です。

Rust Veto®は、E.F. Houghton&Co.の登録商標です。

BradyPrinter™ は Brady Worldwide, Inc. 社の登録商標です。
Polyken™ は Testing Machines Inc. の登録商標です。
Skydrol® は、Monsanto Company の登録商標です。
Super Agitene® は Graymills Corporation の登録商標です。
Sunlighter™ は、Test Lab Apparatus Company の登録商標です。
Vigon® は Zestron Corporation の登録商標です。
Weather-Ometer® は Atlas Material Testing Technology LLC の登録商標です。

ANSI: American National Standards Institute (U.S.A.)
ASTM: American Society for Testing and Materials (U.S.A.)
PSTC: Pressure Sensitive Tape Council (U.S.A.)
SAE: Society of Automotive Engineers (U.S.A.)
UL: Underwriters Laboratories Inc. (U.S.A.)
CSA: Canadian Standards Association
S.I.: International Systems of Units

※登録商標と規格等は全ての TDS で記載されている訳ではありません。

備考: 数値は全て平均値であるため、仕様書には使用しないでください。

この書面に記載されている試験資料や試験結果はあくまで概括であり、製品設計や仕様書への使用を目的としたものではなく、また特定の性能基準範囲に沿って作成されたものでもありません。仕様書あるいは特定の製品を試験する性能基準が必要な際には、ブレイディ社までご連絡ください。

上記の製品コンプライアンスに関する情報は、本製品を製造するブレイディ社が使用する原材料のサプライヤによって提供された情報や、独立した研究機関、第三者機関によって行われた分析方法を使った試験の結果に基づいています。よって、ブレイディ社は個別代理や保証、表現や暗示をせず、情報を使用した事に関する補償の一切の責任を免除するものとします。

保証

ブレイディ社製品は、購入者が実際の使用環境で試験し、使用目的に適合したと判断したので製品を購入したと理解している。ブレイディ社は材質や加工に不良が無いことを保証するが、保証の範囲は、ブレイディ社が販売した時点で不良と認めた場合であり、製品の交換に限定される。購入者から商品を譲渡された第三者には保証の義務を負わない。ここでの記載内容は口頭による、あるいは何らかに記載された他の保証事項より優先されるものとする。他の保証とは製品が販売された時点で製品所有者により約束されたもの、あるいは製品が不適切な目的に使用された際の補修、またブレイディ社側のその他の義務・責任を包含する。製品の使用により発生した、あるいは製品が使用できなくなったことにより生じたいかなる損失、損傷、支出あるいは最終的な損害に対しても、ブレイディ社は一切責任を負わないものとする。

Copyright Brady Worldwide, Inc.

いかなる形式においても、許可無く本資料に再作成・配布することを禁じます。