

プリント基板実装工程で貴重な電子部品を静電気から守る 静電気 (ESD) 対策ポリイミドラベル




台紙からラベルを剥がす際に発生する 「剥離帯電」を最小限に抑えます

- 米国規格協会 静電気規格 ANSI/ESD S541-2008 準拠
(基材番号:B-767、B-768、B-719)
- 耐溶剤性、防汚性に優れ、高圧洗浄でも剥がれない高粘着力
- 最大280℃のリフロー耐性
- 極薄のポリイミドフィルムで、総厚0.08mmを実現
(基材番号:B-768、B-719、B-729)
- 最小4.5mmからの豊富なラベルサイズ



プリント基盤用 静電気 (ESD) 対策 ラベル

○ 適する △ 予備テストが必要 × 適さない



基材番号	材 質	スルーホール		SMT (リフロー)	総 厚 (ラベルのみ)	適 応 温 度		推奨リボン シリーズ	特 徴	
		基板上部	基板底部			最低	最高			
B-767	白色ポリイミド	○	○	○	0.104mm	-70℃	260℃ (5分間)	R6000 R6300	つやあり白 クリアな印字	UL RoHS
B-768	白色ポリイミド	○	○	○	0.078mm	-70℃	260℃ (5分間)	R6000 R6300	つやあり白 厚みを抑えたラベル クリアな印字 低コスト	UL RoHS
B-719	白色ポリイミド	○	○	○	0.084mm	-70℃	260℃ (5分間)	R6000 R4700	つやなし白 厚みを抑えたラベル クリアな印字 ラベルにソルダーボールが付着しにくい	UL RoHS
B-473	白色ポリエステル	△	×	×	0.090mm	-40℃	180℃ (5分間)	R6000	つやあり白 クリアな印字	UL RoHS

プリント基盤用耐熱ラベル

基材番号	材 質	スルーホール		SMT (リフロー)	総 厚 (ラベルのみ)	適 応 温 度		推奨リボン シリーズ	特 徴	
		基板上部	基板底部			最低	最高			
B-724	琥珀色ポリイミド	○	○	○	0.111mm	-70℃	280℃ (5分間)	R4300	つやなし琥珀色 超耐熱ラベル ジブチルスズ化合物フリー	RoHS
B-797	白色ポリイミド	○	○	○	0.104mm	-80℃	260℃ (5分間)	R6000 R6300	つやあり白 クリアな印字	UL RoHS
B-728	白色ポリイミド	○	○	○	0.111mm	-70℃	260℃ (5分間)	R6000 R4700	つやなし白 ラベルにソルダーボールが 付着しにくい	UL RoHS
B-729	白色ポリイミド	○	○	○	0.086mm	-70℃	260℃ (5分間)	R6000 R4700	つやなし白 厚みを抑えたラベル ラベルにソルダーボールが 付着しにくい	UL RoHS
B-416A	白色ポリイミド	△	×	△	0.071mm	-70℃	230℃ (5分間)	R6000	つやあり白 低コスト 厚みを抑えたラベル	UL RoHS
B-8088A	白色ポリイミド	△	×	△	0.068mm	-70℃	260℃ (5分間)	R6000 R6200	つやなし白 uL94VTM-0 (難燃性) 準拠 ハロゲンフリー	UL RoHS

■ここに記載されている試験結果は、あくまでも概括です。ご使用前には、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をおすすめいたします。

■RoHS対応: 第三機関である独立研究所によって行われた公認分析方法を用いたRoHS指定含有物質*試験結果に基づく。

*RoHS指定含有物質: カドミウム (<100ppm)、鉛 (<1000ppm)、六価クロム (<1000ppm)、水銀 (<1000ppm)、PBB (<1000ppm) およびPBDE (<1000ppm) を目指した
EU委員会指令2002/95/ (RoHS) への最新のTAG MCV提案による。



ラベルプリンター



BBP™16M
熱転写式 / 解像度: 600dpi

ソフトウェア



CODESOFT®
ラベルデザイン作成

※仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。※ご購入前に、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をおすすめいたします。※BBP™は Brady Worldwide Inc. の登録商標であり、関連する権利は同社によって留保されています。※CODESOFT は、Teklynx Newco SAS の登録商標です。※お問い合わせは日本ブレイディ株式会社営業部もしくは取扱代理店までご連絡ください。

製品に関するお問い合わせは

 **日本ブレイディ株式会社**

本 社 〒192-0043 東京都八王子市左入町 652-1
LOGIPLACE 八王子 1F・4F
Tel.042-655-2531 (代) Fax.042-655-2556

関 西 営 業 所 〒664-0001 兵庫県伊丹市荒牧 6-28-16-104
Tel.072-744-5710 Fax.072-744-5711

東 北 オ フ ィ ス 〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通 6-9-804
Tel.080-1298-0493 Fax.042-655-2556 (本社転送)

ブレイディ製品販売代理店

<https://www.brady.co.jp>



通 販 サ イ ト
シートンダイレクト.jp  <http://www.setondirect.jp/>